



①⑨ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ **Gebrauchsmuster**
⑩ **DE 296 23 112 U 1**

⑤① Int. Cl.⁶:
C 09 J 7/00

②①	Akt nzeichen:	296 23 112.6
⑥⑦	Anmeldetag: aus Patentanmeldung:	6. 7. 96 196 27 400.1
④⑦	Eintragungstag:	30. 10. 97
④③	Bekanntmachung im Patentblatt:	11. 12. 97

DE 296 23 112 U 1

⑦③ Inhaber:
Beiersdorf AG, 20253 Hamburg, DE

⑥④ Streifen einer Klebfolie

DE 296 23 112 U 1

BEIERSDORF AG

Hamburg

5

Beschreibung

Streifen einer Klebfolie

Die Erfindung betrifft einen Streifen einer Klebfolie für eine wiederlösbare Ver-
10 klebung, wobei der Streifen einen transparenten Anfasser aufweist.

Klebfolien für wiederlösbare Verklebungen, die durch Ziehen in Richtung der Verklebungsebene wieder lösbar sind, sind bekannt und im Handel unter der Bezeichnung „tesa Power-Strips“ erhältlich. Damit hergestellte Verklebungen bieten
15 kraftvollen Halt und lassen sich dennoch spurlos wieder lösen ohne Beschädigung des Untergrundes oder der Fügetelle, wie dies in DE 33 31 016 C2 beschrieben ist. Auch in DE 42 33 872 C2 werden derartige Klebfolien zusammen mit einem Haken beschrieben.

20 Aus DE 42 22 849 C1 sind zudem derartige Produkte bekannt, bei denen der Klebfolienstreifen an seinem einen Ende mit einer UV-undurchlässigen Abdeckung versehen ist, die zugleich als Anfasser dient, zu dem Zweck, eine Beschädigung durch UV-Strahlung beim bestimmungsgemäßen Gebrauch zu vermeiden.

25 Gleichwohl haben die bisherigen Produkte beträchtliche Nachteile bei ihrer Anwendung, insbesondere deswegen, weil sie so verklebt werden müssen, daß aus der Klebfuge ein sichtbarer Anfasser herausragen muß, der vielfach optisch stört und unerwünscht ist. Und auch die Variante gemäß DE 42 22 849 C1 kann diesen Nachteil nicht beheben.

30

Zwar gibt es Produkte ähnlicher Art mit einem Folienträger, so gemäß WO 92/11332 und WO 92/11333, bei denen sich das Problem des Anfassers aber in anderer Weise stellt, weil nämlich bei solchen Produkten ggf. der Folienträger selbst als Anfasser dienen kann, so gemäß WO 92/11333, S. 11, Z. 31-35. Dennoch
35 vermitteln diese Druckschriften keine Lehre, wie denn das Problem eines störenden

Anfassers gelöst werden kann, insbesondere nicht dann, wenn Klebmassen gemäß DE 33 31 016 C2 zum Einsatz kommen sollen.

Aufgabe der Erfindung war es, hier Abhilfe zu schaffen, nämlich einen Klebfolienstreifen vom Typ DE 33 31 016 C2 so zu gestalten, daß der notwendige Anfasser
5 nicht stört, zugleich aber auch nicht mit Abrissen beim späteren Ziehen an der Klebfolie gerechnet werden muß.

Demgemäß betrifft die Erfindung einen Klebfolienstreifen mit einem transparenten Anfasser, wie er näher in den Ansprüchen gekennzeichnet ist.
10

Die eingesetzten Materialien können vorteilhaft solche sein, wie sie in der DE 33 31 016 C2 beschrieben sind, ebenso deren Verarbeitung. Dies Verhältnis von Abzugskraft zu Reißlast der erfindungsgemäß verwendeten Klebfolie ist dabei größer als 1 : 1,5, insbesondere aber 1 : 2 oder größer. Die hohe Elastizität
15 (Dehnfähigkeit) bei gleichzeitig hoher Reißfestigkeit korreliert in aller Regel auch mit einer geringen Plastizität.

Als Elastomere eignen sich insbesondere solche von hoher Reißfestigkeit und hohem Dehnvermögen.
20

Bevorzugt eingesetzt werden können Blockcopolymere mit Blöcken bestehend aus Poly(vinylaromaten) und Blöcken bestehend aus Poly(1,3-Dienen) respektive deren Hydrierungsprodukte. Die Polyvinylaromatenblöcke verleihen den Materialien die kohäsiven Eigenschaften und steuern damit wesentlich ihre Reißfestigkeit. Die
25 Polydienblöcke bzw. die aus ihnen durch Hydrierung gewonnenen Folgeprodukte verleihen den Materialien ihre elastischen Eigenschaften. Als Polyvinylaromat wird vornehmlich Polystyrol eingesetzt, als Elastomerblöcke finden bevorzugt Poly(butadien) und Poly(isopren) sowie deren Hydrierungsprodukte, Poly(Ethylen/Butylen) und Poly(Ethylen/Propylen) Verwendung.
30

Geeignet sind primär Dreiblockcopolymere mit Polystyrolendblöcken, nachfolgend als S abgekürzt und einem Elastomermittelblock, nachfolgend als D abgekürzt (SDS-Dreiblockcopolymere). Diese können SD-Zweiblockcopolymer enthalten. Geeignet sind prinzipiell auch lineare $(SD)_n$ -, radiale und sternförmige $(SD)_nX$ -
35

Multiblockcopolymere, oder auch Gemische mehrerer der zuvor genannten Block-copolymere.

5 Als Klebrigmacher können die üblichen Klebharze wie z.B. Kohlenwasserstoffharze, Polyterpenharze und Terpenphenolharze sowie Kolophonium und Kolophoniumderivate eingesetzt werden. Die Rezeptierung erfolgt nach den allgemeinen Regeln.

Als weitere Abmischkomponenten können die Klebmassen u.a. enthalten:

10

- Weichmacheröle.
- Alterungsschutzmittel z.B. in Form von Antioxidantien und UV-Stabilisatoren.
- Füllstoffe, Rezepturbestandteil können sowohl anorganische als auch organische Füllstoffe insbesondere auch Pigmente sein.
- 15 - Vernetzer.

Geeignete Haftklebmassen können aus Lösung, aus Dispersion oder als Schmelzhaftkleber verarbeitet werden. Bevorzugt eignet sich die Verarbeitung aus der Schmelze, da mit ihr hohe Masseaufträge bei gleichzeitig hohen Beschich-
20 tungsgeschwindigkeiten erzielt werden können.

Geeignet sind Standard-Schmelzhaftkleberbeschichtungsanlagen mit z.B. Breitschlitzdüse, Rollstabdüse oder mit einer geeigneten Düse versehene Ein- und Zweischneckenextruder.

25

Der transparente Anfasser besteht insbesondere aus einer elastischen Kunststoffolie bzw. einem elastischen Träger. Diese sind insbesondere Elastomere mit einem Rückstellvermögen von > 50%, bevorzugt mit einem Rückstellvermögen > 80%; Während des Ablösevorgangs der verklebten Produkte treten durchschnittlich
30 Dehnungen von 100 bis 450% auf. Es können aber auch Werte von bis zu 1500% auftreten. Die auftretende Dehnung ist dabei im wesentlichen vom Zug-Dehnungsverhalten des eingesetzten Elastomertyps, der Dicke des Trägers und von der erreichten Verklebungsfestigkeit der Klebfolien abhängig.

In jedem Fall muß für ein rückstandsfreies Wiederablösen vom Untergrund bzw. aus der Klebfuge gelten, daß die Reißfestigkeit der Klebfolie höher als deren Ablösekraft (Stripkraft) ist. Bevorzugt liegt das Verhältnis Reißkraft zu Stripkraft bei $> 1,5$, besonders bevorzugt bei $> 2,50$.

5

Die Reißfestigkeit der hier beschriebenen Klebfolien wird insbesondere von Art und Dicke der verwendeten Trägerfolien bestimmt. Für Träger auf Basis von Styrolblockcopolymeren mit linearer Dreiblockstruktur und Blockpolystyrolgehalten von ca. 15 bis 40 Gew.-% beträgt die minimale Trägerdicke für doppelseitig haftklebrige Klebfolien bei Klebkräften von $> \text{ca. } 5 \text{ N/cm}$ etwa $50 \mu\text{m}$ (siehe Beispiele). Unterhalb dieser Grenze ist die Reißfestigkeit üblicherweise zu gering für ein rückstandsfreies Wiederablösen. Für Haftgründe mit hoher Adhäsion gegenüber den eingesetzten Klebstoffolien (hohe Klebkräfte) erhöht sich die minimal nötige Trägerdicke entsprechend.

15

Bevorzugte Elastomere sind:

1. Styrolblockcopolymer

Geeignet sind Styrol-Isopren- und Styrol-Butadien-Blockcopolymer sowie deren Hydrierungsprodukte Styrol-Ethylen/Butylen- und Styrol-Ethylen/Propylen-Blockcopolymer. Erfindungsgemäße Blockcopolymer können lineare SES (S bezeichnet den Polystyrolblock, E den Elastomerblock) Dreiblockpolymer aber auch radiale und sternförmige $(\text{SE})_x$ Blockcopolymer (x bezeichnet die n-funktionelle Koppelungskomponente) mit $n \geq 3$ und lineare $(\text{SE})_n$ -Blockcopolymer sein.

25

Typische Blockpolystyrolgehalte liegen im Bereich von ca. 8 bis 50 Gew.%, bevorzugt zwischen ca. 15 und 45 Gew.-%. Der SE-Zweiblockgehalt ist bevorzugt zu $< 50\%$ zu wählen.

30

2. Naturkautschuk


3. Polyisopren

35 4. Polybutadien

5. Polychloropren-Kautschuk
6. Butylkautschuk
- 5 7. Silikonkautschuk
8. EPDM-Kautschuk oder Ethylen-Propylen-Copolymere
- 10 9. Polyurethane (z.B. Walopur 2201/Wolff Walsrode, Platilon UO 1/Atochem, Desmopan/Bayer, Elastollan/Elastogran)
10. Vinyl-Copolymere
- 15 10 a. Ethylen-Vinylacetat-Copolymere (z.B. Fa. M & W: 524.060, Fa. Exxon, Extraflex Film)
- 10 b. Vinylchlorid-Acrylat-Copolymere
11. Polyetherester (z.B. Arnitel/Akzo, Hytrel/Du Pont)
- 20 12. Polyether- und esteramide (z.B. Pebax/Atochem, Grilon/Ems-Chemie)
13. Polycarbonat-Polyester-Copolymere
- 25 14. Ethylen-Acrylat-Copolymere
15. ABS-Copolymere

30 Weiterhin können die vorgenannten Elastomere auch als Bestandteil in Polymerblends eingesetzt werden.

Zur Einstellung der mechanischen Eigenschaften kann eine Vernetzung vorgenannter Materialien vorteilhaft sein.



Zur Verbesserung der Verankerung der Haftklebmassen auf dem Zwischen-träger kann letzterer einer physikalischen und/oder chemischen Vorbehandlung (Primerung) unterzogen werden. Geeignete Vorbehandlungsmethoden sind z.B. die Corona-, die Flamm-, die Plasmavorbehandlung sowie die Fluorvorbehandlung.

5

In den folgenden Beispielen soll die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen beschrieben werden, ohne sie damit unnötig einschränken zu wollen. Alle Teile sind Gewichtsteile.

10

Beispiel 1

51,5 Teile lineares SIS-Dreiblockcopolymer mit einem Blockpolystyrolgehalt von 29 Gew.-% und einer Härte gemessen nach Shore A von 60. (Vector 4211),

15

47,0 Teile teilhydriertes aromatisches C-9 Kohlenwasserstoffharz mit einem Ring & Ball Erweichungspunkt von 100° C mit einem MMAP-Wert von 58°C und einem DACP-Wert von 16°C. (Regalite S 260),

1,0 Teile phenolisches Antioxidans (Irganox 1010),

0,5 Teile Lichtschutzmittel (Polymeres sterisch gehindertes Amin),

20

werden in einem Sigma-blade Mischer bei + 160°C bis zur Homogenität geknetet. Die so erhaltene Schmelzhaftklebermasse wird bei 160°C in einer Strichstärke von 410 µm über eine Breitschlitzdüse auf eine beidseitig silikonisierte 80 µm starke Trennfolie aus monoaxial verstretchtem Polypropylen beschichtet.

25

- Klebmassedicke 410 µm
- Reißkraft*) 3,9 N/mm²
- Reißdehnung*) 1100%
- Klebkraft**) ca. 7 N/cm
- Scherstandzeit***) > 20 000 min

30

*) Verstreckungsgeschwindigkeit: 300 mm/min, Musterlänge: 100 mm

**) Stahl, Abzugswinkel: 90°, Abzugsgeschwindigkeit: 300 mm/min, Kleb band auf 25 µm-PETP-Folie laminiert

***) Stahl, Verklebungsfläche: $13 \times 20 \text{ mm}^2$, Temperatur = RT, 20 N Scherbelastung.

Diese Klebmasse wird beidseitig auf eine $200 \mu\text{m}$ starke Vector 4461 D Folie
5 (Exxon) beschichtet, wie im Beispiel 3 näher beschrieben.

Beispiel 2

10 25,5 Teile lineares SBS-Dreiblockpolymer mit einem Blockpolystyrolgehalt von 29 Gew.-% und einer Härte gemessen nach Shore A von 65. (Vector 4261),

26,0 Teile lineares SIS-Dreiblockpolymer mit einem Blockpolystyrolgehalt von 29 Gew.-% und einer Härte gemessen nach Shore A von 60. (Vector 4211),

15 47,0 Teile Pentaerythritester von hydriertem Kolophonium mit einem Ring & Ball Erweichungspunkt von 101°C und einer Säurezahl von 12. (Pentalyn H-E),

1,0 Teile phenolisches Antioxidans (Irganox 1010)

0,5 Teile Lichtschutzmittel (Polymeres sterisch gehindertes Amin)

20

werden wie unter Beispiel 1 verarbeitet und in einer Strichstärke von $200 \mu\text{m}$ auf die unter Beispiel 1 beschriebene Trennfolie ausgestrichen.

- Klebmassedicke $200 \mu\text{m}$
- 25 - Klebkraft**) $12,0 \text{ N/cm}$
- Scherstandzeit***) $> 10\,000 \text{ min}$
- **, ***) siehe unter Beispiel 1

Diese Klebmasse wird beidseitig auf eine $200 \mu\text{m}$ starke Cariflex TR 1101 Folie
30 (Shell) beschichtet, wie in Beispiel 3 näher beschrieben.

Gute Ergebnisse werden auch erzielt, wenn anstatt Cariflex TR 1101 (Shell) Stereon 841 A (Firestone), Kraton G 1657 X (Shell); Walopur 2201 (Wolff-Walsrode) oder Vector 4111 D (Exxon) verwendet wurde.

35

06.09.97

B ispiel 3

Ballenware aus den Beispielen 1 und 2 bestehend aus doppelseitigem Haftklebeband mit einseitiger Trennpapierabdeckung und elastischer SBS-Folie (0,2 mm
5 dick), werden mit einer Anlage, bestehend aus mehreren Kaschier- und Dekaschierstationen und einer Rotationsstanze mit Schneidvorrichtung zu Klebestrips verarbeitet.

Auf die 20 cm breite elastische Zwischenfolie (0,2 mm stark) werden jeweils 1 cm
10 vom Rand zwei 8 cm breite, doppelseitig klebende Haftklebebänder (0,3 mm stark auf Trennpapier) kaschiert.

Das gleiche geschieht auf der anderen Seite.

15 Danach wird rotativ gestanzt, in der Mitte getrennt, und das Produkt ist fertig.

Ansprüche

1. Streifen einer Klebfolie mit einem transparentem Anfasser für eine wiederlösbare Verklebung auf Basis von thermoplastischem Kautschuk und klebrigmachenden Harzen, wobei die Klebfolie hohe Elastizität und geringe Plastizität aufweist und
5 wobei die Adhäsion geringer als die Kohäsion ist, das Haftvermögen beim Dehnen der Folie weitgehend verschwindet, das Verhältnis von Abzugskraft zu Reißlast mindestens 1 : 1,5 ist, und wobei eine damit hergestellte Klebbindung durch Ziehen an der Klebfolie in Richtung der Verklebungsebene lösbar ist.
- 10 2. Streifen nach Anspruch 1, worin die Masse selbstklebend eingestellt ist.
3. Streifen nach Anspruch 1, wobei die Masse wärmeaktivierbar eingestellt ist.
4. Streifen nach Anspruch 1, wobei die Masse Antioxidantien, UV-Stabilisatoren,
15 Farbstoffe, Füllstoffe und/oder andere übliche Hilfsmittel enthält.
5. Streifen nach Anspruch 1, wobei der Streifen eine Dicke von 0,2 mm bis 1,2 mm hat.
- 20 6. Streifen nach Anspruch 1, wobei sich die Abzugskraft der Klebfolie zur Reißlast wie 1 : 1,5 bis 1 : 5 verhält.
7. Streifen nach Anspruch 1, wobei der transparente Anfasser aus einer elastischen Kunststoffolie besteht, die bis auf den Anfasserbereich beidseitig mit der Klebfoli-
25 enmasse beschichtet ist.
8. Streifen nach Anspruch 7, wobei der transparente Anfasser aus einem Träger (Folie) mit einem Rückstellvermögen von mindestens 50% besteht.
- 30 9. Streifen nach Anspruch 7, wobei die Kunststoffolie sich durch den gesamten Streifen erstreckt.